

Wijzo Hechtgrond

Producttypering

Watergedragen, blank voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie.

- Vermindert zuiging van de ondergrond
- Verbetert de hechting
- Snelle droging
- Waterdampdoorlatend

Toepassing

Als voorstrijkmiddel op zuigende en poreuze steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal e.d. buiten en binnen. Als ondergrond voor acrylaatdispersie muurverven. Kan ook gemengd met Wijzonol acrylaatdispersie muurverven toegepast worden.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Blank (in verpakking melkachtig wit)

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Acrylaat copolymeer
Dichtheid bij 20°C	1,0 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	75 K.U.
Vaste bestanddelen	19 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca.1 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur
Glansgraad	Mat (bij voldoende indringing)

Systeemopbouw

Systeemopbouw Zie productinformatie: Wijzo-muurverven op basis van acrylaatdispersie

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller Zorg voor goede indringing in de ondergrond en voorkom glanzende laagvorming aan het oppervlak!
Verdunning	Gebruiksklaar; schudden voor gebruik
Reiniging gereedschap	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Praktisch rendement	3-5 m ² /l afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond; zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen.
Ondergrondconditie	De ondergrond moet winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuidvrij zijn. Opmerking: cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

**Wijzo Hechtgrond (vervolg)****Milieu en gezondheid**

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.