



Wijzonol Houtreparatie EP Flex

Producttypering

Oplosmiddelvrije, twee componenten houtreparatiemassa o.b.v. epoxy.

- Gemakkelijk mengbaar
- Goed verwerkbaar (modelleerbaar)
- Goed schuur- en overschilderbaar
- Enigszins flexibel/krimpvrij

Toepassing

Voor het dichten van scheuren, naden e.d. en het duurzaam repareren van houten constructies daar waar aangetast hout verwijderd is. Bij houtreparatie de ondergrond eerst 'aanbranden' met een dunne laag Wijzonol Houtreparatie EP Flex en daarna opbouwend vullen.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Groen (gemengd)

Prestaties en eigenschappen

Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,5 kg/dm ³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen	100 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Schuurbaar en overschilderbaar na ca. 16 uur (altijd vooraf schuren) met alkyd- en acrylaatverven
Mengverhouding	A : B = 1 : 1 (in volume delen); dosering via doseerpistool
Mengwijze	Via doseerpistool de juiste hoeveelheden component A en component B op een vlakke ondergrond, b.v. hardboardplaat, doseren en zorgvuldig mengen tot een homogene groene kleur; meng per reparatie zoveel als nodig is.
Potlife bij 20°C	600 ml gemengd product ca. 30 minuten

Verwerking

Applicatie	Plamuurmes
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	5 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Wijzonol Kwastverduunning EP
Voorbehandeling ondergrond	Reinigen, ontvetten en schuren; niet aanbrengen op een vochtige ondergrond of onder vochtige omstandigheden
Verwerkingsmethode	Grote gaten, max. 40 mm diep, het houtoppervlak 'aanbranden' met een dunne laag en daarna opbouwend vullen met Wijzonol Houtreparatie EP Flex om luchtinsluiting te voorkomen. Zonodig stukken hout inlijmen . De houtoppervlakken 'aanbranden' en het geheel glad en strak afwerken. Scheuren dwars op de houtrichting vullen en in de lengte richting afmessen. Overtollig materiaal na droging (machinaal) wegschuren. Niet als plamuur gebruiken i.v.m. het afsluiten van de ondergrond

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



Wijzonol Houtreparatie EP Flex (vervolg)

Milieu en gezondheid

Vlampunt	component A boven 65°C, component B boven 65°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	Kokers: set A + B component: totaal 600 ml
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.