



Wijzonol Snelgrond

Producttypering

Zeer sneldrogende grondverf op basis van gemodificeerde alkydhars.

- Zeer snelle droging
- Zeer goede hechting
- Meerdere werkzaamheden op één dag uit te voeren
- Goede vulling

Toepassing

Als sneldrogende grondverf voor het plaatselijk gronden (beschadigingen e.d.) van hout en voorbehandeld metaal in diverse Wijzonol (lak)verfsystemen, buiten

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit en via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Gemodificeerde alkydhars
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,3 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 100 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 47 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 25 minuten; overschilderbaar na ca. 4 uur
Elasticiteit	N.v.t.
Glansgraad	Mat; ca. 5 G.U. (60°)

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller
Verdunning	Gebuiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of wasbenzine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 30 micrometer droge laagdikte: 15,6 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	30 micrometer droog

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



Wijzonol Snelgrond (vervolg)

Milieu en gezondheid

Vlampunt	25°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	1 en 2,5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Wijzonol
BOUWVERVEN



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.