Wijzoplex 2SO Extreem



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Producttypering

Watergedragen, eiglanzende en uitstekend buitenduurzame, gladde muurverf, op basis van acrylaatdispersie. Inzetbaar bij lage temperaturen en bij snel wisselende weersomstandigheden.

- Regenvast na 1 uur
- Te verwerken vanaf 3°C
- Zeer goed reinigbaar
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Onverzeepbaar

Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal buiten.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren	Wit, overige kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Acrylaatcopolymeer
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,35 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 125 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 45 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 30 minuten; overschilderbaar na 6 uur
Droogtijd bij 5*C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 30 minuten; overschilderbaar na 8 uur
	Droogtijden en regenvastheid zijn o.a. afhankelijk van de omgevings- en ondergrondtemperatuur en R.V. tijdens en na de verwerking, de toegepaste kleur en de aangebrachte verflaagdikte.
Glansgraad	Eiglans
Schrobvastheid	Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.



Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller en/of airless spray
Spuitgegevens	**Airless spray**
	Druk: 11-13 MPa (110 - 130 bar)
	Opening: 0,018 - 0,021 inch (0,46 - 0,53 mm)
	Verdunning: ca. 5% water
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Min. 3°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85% De ondergrondtemperatuur min. 3°C boven het dauwpunt
Praktisch rendement	6-8 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Systeemopbouw

Behandeladvies

De ondergrond moet voor behandeling winddroog (max. 4% vocht), vast, voldoende uitgehard en schoon zijn. Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn.

Onbehandelde ondergronden:
Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementhuid van beton verwijderen; licht poederende en/of zuigende ondergrond voorstrijken met Wijzonol Hechtgrond; tweemaal dekkend behandelen met Wijzoplex 2SO Extreem.

Behandelde ondergronden:
Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken; dekkend behandelen met Wijzoplex 2SO Extreem.

Onderhoud

Onderhoudstermijn	4-6 jaar

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	5 en 10 liter, heldere en donkere kleuren alleen in 5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.