

Omschrijving:

Uitstekend isolerende, matte, goed dekkende oplosmiddelhoudende muurverf op acrylaatbasis. Voor binnen en beschut buiten.

Toepassing:

Uitermate geschikt als renovatie- en als isolatieverf op vervuilde minerale ondergronden. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: verouderde en vergeelde verflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, houtvezelplaten etc.

Eigenschappen:

- Uitstekende isolerende werking
- Oplosmiddelhoudend
- Goed dekkend
- Voor verontreinigde ondergronden
- Goed reinigbaar
- Mat

Kleur:

Wit.

Verwerking:

Goed roeren voor gebruik. Niet verdunnen. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Om vervuiling te isoleren altijd 2 onverdunde lagen aanbrengen. Tussen de lagen of voor het overschilderen altijd een droogtijd van 24 uur aanhouden.

Verbruik:

Ca. 9. m² /l. per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%:

Droog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 24 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

SYSTEEM-OPBOUW**Algemeen:**

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassing alle alg- en mosaanslag verwijderen.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Grondig reinigen met SPS verfreiniger.
- Na droging dekkend afschilderen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- (sterk) zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met SPS Fixeergrond.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Fixeergrond.
- Na droging dekkend afschilderen.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen

- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met SPS Fixeergrond.
- Na droging dekkend afschilderen.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Grondig reinigen.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met SPS Isoleermiddel.
- Na droging dekkend afschilderen.

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Acrylaathars in oplossing
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en fijne vulstoffen
Oplosmiddel:	Isopraffine KWS-en
Vaste bestanddelen:	35 % v/v
Soortelijk gewicht:	Ca. 1,40 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag: ca. 38 micrometer Natte laagdikte / laag: ca. 111 micrometer
Verdunning:	Terpentine/ white spirit
Glansgraad:	Mat, <10%@85°
Gevarenklasse:	Zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Terpentine of kwastreiniger

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

De in dit technisch merkbld opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.