

Omschrijving:

Sterk vullende, vochtregulerende grondverf op basis van alkydhars. Door de hoge laagdikte wordt een duurzame bescherming gegarandeerd. Te gebruiken in combinatie met SPS lakken voor maximale duurzaamheid. Voor buiten.

Toepassing:

Als grondlaag op onbehandeld hout of kaal gemaakt hout waarmee snel een hoge laagdikte kan worden verkregen. SPS Dekgrond kan zonder problemen enkele maanden overstaan en kan worden aangebracht op hout dat maximaal 20% vocht bevat.

Eigenschappen:

- Hoge dekkraft en sterk vullend
- Uitstekende kantendekking
- Zeer goed schuurbaar
- Vochtregulerend
- Goede vloeiing
- Goede hechting

Kleur:

Wit.

Verwerking:

Voor gebruik goed roeren. In 1 of meerdere lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

Verbruik:

Ca. 12m² /liter per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur.

Kleefvrij na ca. 3 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

SYSTEMEN**Algemeen:**

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking de scherpe hoeken iets afronden.

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout

- Het geheel reinigen met SPS Verfreiniger.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SPS Dekgrond.
- Eventuele reparaties uitvoeren, schuren en stofvrij maken.
- Onbehandeld hout gronden met SPS Dekgrond.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met SPS Verfreiniger.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SPS Dekgrond.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met SPS Dekgrond.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak.

Bestaande, intacte verflaggen

- De intacte lagen reinigen met SPS Verfreiniger.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met SPS Dekgrond.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak.

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Gemodificeerde glyceroftalaatharsen
Pigmenten:	Rutiel titaandioxyde en minerale extenders
Oplosmiddel:	Terpentine
Vaste bestanddelen:	61 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,15 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag ca. 50 micrometer Natte laagdikte / laag ca. 81 micrometer
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Gebruiksklaar product
Vlampunt:	ca. 39°C
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Terpentine of kwastreiniger

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.