

Wijzonol Hechtgrond Aankleurbaar

Producttypering

Aankleurbaar, waterverdunbaar, dekkend voorstrijkmiddel voor zuigende en poreuze ondergronden op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel.

- Semi-dekkend
- Bespaart 1 laag
- Binnen en buiten toepasbaar
- Vermindert zuiging van de ondergrond
- Verbetert de hechting
- Aankleurbaar in de kleur van de afwerklaag
- Snelle droging
- Waterdampdoorlatend

Toepassing

Als voorstrijkmiddel op zuigende en poreuze steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal, e.d. buiten en binnen. Als ondergrond voor acrylaatdispersie muurverven.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem.

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Op basis van (hernieuwbare) innovatieve zetmeel technologie
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,15 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 95 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 24 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca.1 uur; overschilderbaar na ca. 4-6 uur
Glansgraad	Mat

*N.B. de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur.
De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Wijzonol Hechtgrond Aankleurbaar (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Praktisch rendement	6-9 m ² /l afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond; zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen.

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	5 en 10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Systeemopbouw

Onbehandelde ondergronden:

Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementschors van beton verwijderen; poederende lagen verwijderen.

De ondergrond moet voor behandeling winddroog, vast, voldoende uitgehard en schoon zijn.

Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn.

Licht zuigende ondergronden voorstrijken met Wijzonol Hechtgrond Aankleurbaar.

Sterk zuigende en/of poederende ondergronden voorstrijken met Wijzonol Hechtgrond.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.