



Wijzoplex Gevelcoat

Producttypering

Waterafstotende, watergedragen, matte en zeer damp-open, gladde muurverf voor buiten, op basis van silan acrylaatdispersie.

- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Waterafstotend en zelfreinigend (pareleffect)
- Hoge dekkracht
- Lang kleurbehoud
- Alg- en moswerend

Toepassing

Op geïsoleerde en na-geïsoleerde gevels en steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal buiten.

In voorkomende situaties voorbehandelen met Wijzo Gevelimpregneer.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem of op aanvraag. In verband met de toepassing van speciale bindmiddelen kan er een geringe kleurafwijking optreden.

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Silan acrylaatdispersie
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige kleurpigmenten
Dichtheid bij 20°	Ca. 1,5 kg/dm ³
Vaste bestanddelen	Ca. 38 gewicht %
Droogtijd bij 20° en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na 16 uur
Glansgraad	Mat
Schrobvastheid	Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



Wijzoplex Gevelcoat (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller en/of airless spray
Spuitgegevens	Airless spray
	Druk 12 - 15 MP1 (120 -150 bar)
	Opening 0,018 - 0,021 inch (0,46 - 0,53 mm)
	Verdunning max. 10% water
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap/ Apparatuur	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Min. 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Praktisch rendement	Ca. 6 - 8 m ² /l (gerold); afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen.
Ondergrondconditie	Onbehandelde ondergronden: deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn. Behandelde ondergronden: deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn. Opmerking: cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden voorstrijken met Wijzo Gevelimpregneer.

Onderhoud

Onderhoudstermijn 5 - 7 jaar

Milieu en gezondheid

Vlampunt Geen

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende
veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele
gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad
raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking 5 en 10 liter

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de
kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.