

AQUA Kleurbeits

Producttypering

Een matte, waterverdunbare, beperkt filmvormende transparante kleurbeits met een hoog inkleurend vermogen op basis van acrylaat technologie.

- Snelle droging
- Hoge vochtregulering
- Hoog inkleurend vermogen
- Beperkt filmvormend
- Zeer gemakkelijke verwerking
- Geur- en oplosmiddelarm
- Voorkomt vergrijzen van het hout door inkleuren
- Houtstructuur en tekening blijft zichtbaar

Toepassing

Voor het inkleuren van o.a. houtwerk van kozijnen, ramen, vloeren en trappen, buiten en binnen. Ook geschikt voor het in kleur behandelen van geveltimmerwerk en tuinhout. Blank (3100) is alleen geschikt voor beschut buitenwerk.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren 3100 (blank) en vele transparante kleuren via het Wijzonol AQ kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Speciaal gemodificeerde waterverdunbare acrylaat technologie
Pigment	Transparante ijzeroxydes en hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,0 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 80 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 35 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur.
Glansgraad	Mat (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen, bij meerdere lagen kan de glansgraad overgaan naar een zeer lage zijdeglaans)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

AQUA Kleurbeits (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast of roller
Verdunning	N.v.t.
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Water
Theoretisch rendement	Bij 20 micrometer droge laagdikte: 17,5 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	20 micrometer droog, afhankelijk van de ondergrond

Systeemopbouw

Systeemopbouw	Nieuw onbehandeld hout: - Vettige houtsoorten ontvetten; - 2 á 3 Lagen AQUA Kleurbeits aanbrengen; - Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Onderhoud van bestaand blank/transparant afgewerkt houtwerk: - Ondeugdelijke lagen verwijderen, reinigen/ontvetten, schuren en stofvrij maken; - Kale delen voorstrijken zodat een egaal gekleurd oppervlak wordt verkregen en het geheel behandelen met 1 of 2 lagen; - Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Onderhoud van houtwerk e.d. behandeld met een ander type dan AQUA Kleurbeits: - Vooraf d.m.v. een proefvlak de verdraagzaamheid vaststellen.
---------------	--

Onderhoud

Onderhoudstermijn	Ca. 3 jaar (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen, de kleur, ondergrond, weerbelasting en gebruik)
-------------------	--

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	1 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl