

Omschrijving: Beschermende, transparante en glanzende tuinhoutbeits op basis van kunstharsdispersie. Uitstekend alternatief voor carbolineum. Voor buiten.

Toepassing: Voor het jaarlijks onderhoud van ruw en geschaafd of eerder met tuinhoutbeits behandeld hout als planken, schuttingen, schuurtjes, pergola's enz.

Eigenschappen:

- Reuk- en oplosmiddelarm
- Sneldrogend
- Waterverdundbaar
- Plantvriendelijk
- Vochtregulerend

Kleur: Leverbaar in bruin en groen tinten. De tint van het hout en van reeds aanwezige lagen tuinhoutbeits, beïnvloedt het eindresultaat.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. De eerste laag op onbehandeld hout verdunnen met 5% water, de volgende lagen niet verdunnen. De beits in de nerfrichting en altijd in 3 lagen aanbrengen met een langharige kwast. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

Verbruik: Ca. 12m² /liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, alg-, mos-, stof- en vetvrij zijn.

Onbehandeld geschaafd hout: Licht schuren en stofvrij maken. Eventuele oneffenheden bijwerken en na droging schuren en stofvrij maken. Daarna 3 lagen Finess Tuinhoutbeits aanbrengen.

Onbehandeld ruw hout: Stofvrij maken en daarna 3 lagen Finess Tuinhoutbeits aanbrengen.

Met Tuinhoutbeits behandeld hout in goede staat: Ontvetten met een ontvettingsmiddel, schuren en stofvrij maken. Vervolgens 1 of 2 lagen Finess Tuinhoutbeits aanbrengen.

Met Tuinhoutbeits behandeld hout in slechte staat: Oude beitslagen volledig verwijderen door kaal te schuren of af te krabben en behandelen als "Onbehandeld hout".

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylaatdispersie

Pigmenten: Transparante en lichtechte pigmenten

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 10% in volume

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: 25 sec Din cup 4 @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 30 Micron per laag (droog)

Glansgraad: Glanzend

Tint: Bruin en groen tinten

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: De houtnerf blijft zichtbaar en de structuur van het hout wordt geaccentueerd. Gemakkelijk te verwerken.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en + 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Jaarlijks een onderhoudslaag aanbrengen. Na gebruik de verpakking goed sluiten en rechtop wegzetten. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.