

**Omschrijving:** Glanzende, transparante beits op basis van alkydhars. Geeft 3 jaar duurzame bescherming aan alle tuinhout. Voor buiten.

**Toepassing:** Geschikt voor tuinhout zoals pergola's, tuinhuisjes, schuttingen etc. De kleur van het hout en van eventueel al aanwezige transparante houtbeschermingslagen, beïnvloedt de kleur van het eindresultaat. Door het ontbreken van kleuropigmenten is kleurloze transparante beits minder bestand tegen UV stralen en heeft daardoor vaker onderhoud nodig.

**Eigenschappen:**

- Minder oplosmiddelen
- Vochtregulerend
- Weerbestendig
- Economisch in gebruik
- Zeer eenvoudig te verwerken

**Kleur:** Kleurloos en diverse kleuren.

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een platte kwast in de nerfrichting. De eerste laag op onbehandeld hout, verdunnen met maximaal 5 % white spirit om een betere indringing te krijgen. De volgende lagen niet verdunnen. Op onbehandeld hout 3 gekleurde lagen aanbrengen. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen.

**Verbruik:** Ca. 14 m<sup>2</sup> /liter per laag

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 4 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM OPBOUW

**Ondergrond:** Moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gaatjes of kieren dichtten met een houtvulmiddel.

**Onbehandeld hout:** Ontvetten, licht schuren in de nerfrichting, de scherpe kanten afronden en openstaande houtverbindingen, kitvoegen e.d. herstellen met een daarvoor geschikt product. Na verharding, het geheel in de nerfrichting schuren en stofvrij maken. Vervolgens 2 tot 3 gekleurde lagen aanbrengen.

**Behandeld hout in slechte staat:** Verwijderen met afbijtmiddel, door afbranden of afkrabben en behandelen als 'Onbehandeld hout'

**Behandeld hout in goede staat:** Ontvetten met een ontvettingsmiddel en laten drogen. Daarna licht schuren en vervolgens 1 of 2 gekleurde lagen aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Glycerophthalaatharsen en gepolimeerde olie

**Pigmenten:** Gelamineerde pigmenten en transparante ijzeroxide

**Oplosmiddel:** White spirit

**Vaste bestanddelen:** 30% in volume

**S.G.:** Ca. 0,9 g/ml

**Viscositeit:** ICI Rotothinner 2-3 Poise @ +20°C

**Aanbevolen laagdikte:** 15 Micron (droog)

**Glansgraad:** Glanzend, 70-85% met glansmeter Gardner 60°

**Tint:** Kleurloos en diverse kleuren

**Verdunning:** White spirit

**Vlampunt:** 39°C

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** White spirit of kwastenreiniger.

**Prestaties:** Vochtregulerend. De houtnerf blijft zichtbaar.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.